

ニトロセルロース（硝化綿）グレード表

品種	*JIS規格同等品	粘度 20±1°C (ポイズ)	酸分 (%)	全揮発分 (%)	水分 (%)	湿潤剤	窒素分 (%)	自動車補修塗料	木工用ラッカー	皮革用塗料	金属用塗料	紙・アルミ箔コーティング	磁性塗料	グラビアインキ	フレキシインキ	接着剤	マニキュア
DHX 1-2		1-2	0.03 以下	30±2	3.0 以下	IPA	11.7-12.2		●			●	●	●	●		
DHX 3-5	H1/16	3-5	0.03 以下	30±2	3.0 以下	IPA	11.7-12.2	●	●			●	●	●	●		
DHX 4-6	H1/16	4-6	0.03 以下	30±2	3.0 以下	IPA	11.7-12.2	●	●			●	●	●	●	●	●
DHX 5-10	H1/8	5-10	0.03 以下	30±2	3.0 以下	IPA	11.7-12.2	●	●		●	●	●	●	●	●	●
DHX 8-13	H1/4	8-13	0.03 以下	30±2	3.0 以下	IPA	11.7-12.2	●	●		●	●	●	●	●	●	●
DHX 11-16	H1/4	11-16	0.03 以下	30±2	3.0 以下	IPA	11.7-12.2	●	●		●	●	●	●	●	●	●
DHX 30-50	H1/2	30-50	0.03 以下	30±2	3.0 以下	IPA	11.7-12.2	●	●		●	●	●	●	●	●	●
DHX 40-70	H1/2	40-70	0.03 以下	30±2	3.0 以下	IPA	11.7-12.2	●	●		●	●	●			●	●
DHL 25-45	H5,6,7	25-45	0.03 以下	30±2	3.0 以下	IPA	11.7-12.2	●	●	●	●						●
DHL 120-170	H20	120-170	0.03 以下	30±2	3.0 以下	IPA	11.7-12.2	●	●	●	●						●
DLX 5-8	L1/8	5-8	0.03 以下	30±2	3.0 以下	IPA	10.7-11.2							●	●		
DLX 8-13	L1/4	8-13	0.03 以下	30±2	3.0 以下	IPA	10.7-11.2							●	●		
DLX 30-50	L1/2	30-50	0.03 以下	30±2	3.0 以下	IPA	10.7-11.2							●	●		
SL-1		1-2	0.03 以下	30±2	3.0 以下	IPA	11.0-11.7							●	●		

2006年4月

* JIS 規格同等品とは、もっとも近いと思われるグレードです。必ずしも、同一とはいえない場合がありますのでご了承下さい。

* 上記グレードは 2006年4月現在、日本国内で販売しております汎用グレードです。

* 上記の他に特殊品も取り揃えておりますので、詳しくは稲畑産業（株）までお問い合わせください。

■ニトロセルロース（硝化綿）についてのお問い合わせ

稲畑産業株式会社 化学品本部 第二営業部

電話：050-3684-4084 / FAX：(03)3639-6538